

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®
SPECIALTY**SPECIALITY®****FROSTED GLASS – OSZRONIONE SZKŁO****OPIS I ZASTOSOWANIE**

Speciality Frosted Glass firmy Rust-Oleum® tworzy wygląd wytrawionego szkła jednocześnie pozwalając na przenikanie światła przez malowaną powierzchnię. Produkt może być stosowany na szklanych drzwiach, oknach, oknach dachowych, drzwiach prysznicowych i szklarniach. Dla uzyskania efektu dekoracyjnego, użyj szablonu który stworzy niepowtarzalny wygląd na danej powierzchni.

PRODUKTY

SKU	Opis
1903830	Frosted Glass

APLIKACJA

WARUNKI NAKŁADANIA Używać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Temperatura powierzchni i otoczenia powinna być w zakresie 10-38°C a wilgotność poniżej 85%. Chronić przylegające powierzchnie przed mgiełką natryskową. Nie nakładać na powierzchnie które po ogrzaniu osiągają temperaturę przekraczającą 93°C lub na powierzchnie które mają wydłużony kontakt z wodą np. wewnętrzna strona drzwi prysznicowych.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Całkowicie usunąć brud, tłuszcz, olej, sole i zanieczyszczenia chemiczne stosując przemysłowy detergent lub inną metodę. Dokładnie spłukać czystą wodą i odczekać do pełnego wyschnięcia.

MALOWANIE

Zaleca się używać w temperaturze pokojowej (21°C) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – unikać wysokiej wilgotności. Energicznie wstrząsnąć puszką do momentu aż usłyszymy brzęk kulki w środku. Odwrócić puszkę „do góry nogami” i kontynuować potrząsanie przez 1 minutę. Natryskiwać w odległości 25 – 30 cm od powierzchni, równomiernym ruchem – nakładającymi się warstwami. Zaleca się aplikację 2-3 warstw powolnym i jednostajnym ruchem w tym samym kierunku. Mokra warstwa powinna się świecić podczas aplikacji. ODCZEKAĆ 10 MINUT NA POWSTANIE EFEKTU SZRONU. Nie stosować na zewnątrz. W przypadku zapchania się dyszy odkręcić

końcówkę i przepłukać odpowiednim rozpuszczalnikiem. Nie przekłuwać! Nie stosować w pobliżu źródeł ognia.

CZAS SCHNIĘCIA I PONOWNEGO MALOWANIA

W temperaturze 21°C i wilgotności 50% produkt schnie na dotyk w przeciągu 2-3 minut. Całkowicie suchy po 5-10 minutach. Kolejna warstwa w każdym momencie. Utwardzony produkt można zmywać wodą z mydłem.

CZYSZCZENIE

Usuwać i czyścić końcówkę za pomocą ksyłenu.

	DANE TECHNICZNE	SPC-08
<p>• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •</p> <p>RUST-OLEUM[®]</p> <p>SPECIALTY</p>	<p>SPECIALITY[®]</p> <p>FROSTED GLASS – OSZRONIONE SZKŁO</p>	

Właściwości fizyczne		
FROSTED GLASS – OSZRONIONE SZKŁO		
Żywica	Akrylowy lakier	
Pigment	Zastrzeżony	
Rozpuszczalnik	Aceton, Benzyna lakowa, Ksylen	
Waga wypełnienia	340g	
Wydajność praktyczna przy zalecanej grubości suchej warstwy filmu	0,63 m ² /puszka	
Czasy schnięcia w temperaturze (21-27°C) i 50% wilgotności	Pyłosuchość	1 minuta
	Na dotyk	5 minut
	Do kolejnej warstwy	W każdym momencie
Przydatność	5 lat	
Temperatura zapłonu	-104°C	
Informacje bezpieczeństwa	W karcie MSDS	

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.