

RUSTOLEUM MAGNETIC PRIMER

Charakterystyka:

Ciemnoszary podkład, który przekształca zwykłą powierzchnię w magnetyczną. Idealny zarówno do drewna, metalu, muru, płyty gipsowo-kartonowej, tynku jak i wielu innych podłoży. Może być pokryty każdą farbą, zarówno matową jak i błyszczącą. Do stosowania w komplecie z farbami tablicowymi kredowymi jak i zwykłymi emulsjami ściennymi. Najlepsze efekty przyciągania gwarantują silne magnesy o małej wadze jak np. magnesy neodymowe.

Warunki malowania:

Stosuj, gdy temperatura wynosi od 10 ° C do 32 ° C a wilgotność jest poniżej 85%. Warunki takie zapewnią prawidłowe schnięcie produktu.

Przygotowanie:

Usunąć luźną, starą farbę oraz rdzę jeśli występuje za pomocą szczotki drucianej lub papieru ściernego. Lekko zeszlifować błyszczące powierzchnie. Umyć za pomocą wody i mydła, spłukać, a następnie pozostawić do wyschnięcia.

Malowanie:

Zabezpiecz obszar, który chcesz pomalować taśmą malarską przed rozpoczęciem prac.

Wymagane są min. 3-4 warstwy podkładu magnetycznego. Przed użyciem dokładnie wymieszaj farbę i mieszaj regularnie podczas aplikacji, aż farba będzie spójna o ciemnym szarym kolorze. Użyj wałka do farb rozpuszczalnikowych, który zapewni gładkie wykończenie.

Aplikuj podkład ruchem w górę i w dół. Im gładsza powierzchnia, tym silniejsze przyciągnięcie magnetyczne. Zeszlifuj delikatnie powierzchnię po nałożeniu i przeschnięciu wszystkich warstw.

Czas schnięcia:

Wartości podane są w temp. 20°C i 50% wilgotności względnej. Niższe temperatury będą wydłużać czas schnięcia farby. Druga warstwa podkładu magnetycznego może zostać nałożona po 60 minutach.

I stopień schnięcia - 60 minut

III stopień schnięcia - 90 minut.

Aplikacja warstwy nawierzchniowej po 4 godzinach od ostatniej warstwy farby magnetycznej.

Zastosowanie więcej niż 2 warstw farby nawierzchniowej zmniejszą skuteczność magnesów. Upewnij się, że warstwa wierzchnia nałożona jest możliwie jak najbardziej gładko.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z naszymi wiedzą i są podane w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji. Rekomendujemy, aby obszar próbny został pokryty farbą, aby upewnić się, że produkt spełnia indywidualne wymagania. Wartość graniczna UE dla tego produktu (Cat A / i): 500 g / l. Ten produkt zawiera maksymalnie 380 g / l LZO.

DYSTRYBUTOR: SPINEX-STĘPNIAK SP.J. ul.Kościuszki 8 05-090 Raszyn NIP 5210126715 REGON 012219226 www.spinex.pl tel: 0227531161 kom. +48668809180

RUSTOLEUM MAGNETIC PRIMER

Czas przydatności do użycia	2 lata od daty produkcji (nieotwarta puszka)
Środki ostrożności	W trosce o bezpieczeństwo, zawsze staraj się zapewnić dobrą wentylację w pomieszczeniu. Produkt łatwopalny.
Suchość na dotyk	60min
Aplikacja następnej warstwy	60min
Aplikacja warstwy nawierzchniowej	4godz. Po aplikacji ostatniej warstwy podkładu
Typ narzędzi do nakładania	Walek do farb rozpuszczalnikowych lub dobrej jakości pędzel z włosia naturalnego.
Mycie narzędzi	Biały spirytus
Wydajność	Ok. 4m ² /500ml