



VIDEO

OWATROL E-B

DODATEK DO FARB O WŁAŚCIWOŚCIACH GRUNTUJĄCYCH

Opis produktu	Owatrol® E-B to dodatek o wysokiej przenikalności przeznaczony do farb nawierzchniowych na bazie wody lub farb do użytku wewnętrznego, który ogranicza problem z późniejszym łuszczeniem się i odpadaniem farby z kredującego się, proszkującego się lub porowatego podłoża. Owatron® E-B po zmieszaniu z farbą nadaje jej właściwości podkładu gruntującego, nie naruszając przy tym oryginalnego koloru farby oraz innych właściwości farby. Zapewnia oszczędność czasu redukując konieczność stosowania podkładu gruntującego jako oddzielnej warstwy, gdyż pierwsza warstwa farby gruntuje i stabilizuje powierzchnię.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> • zapewnia bazę gruntującą i pierwszą warstwę powłoki ścian murowanych lub pokrytych farbą do użytku wewnętrznego • stabilizuje kredujące się, proszkujące się lub porowate podłoża i ogranicza problem łuszczenia się farby • zwiększa adhezję pomiędzy pierwszą a drugą warstwą farby • polepsza przyleganie farb na bazie wody do gładkich powierzchni takich jak tworzywo sztuczne, szkło... • kolejna warstwa może zostać naniesiona po 4 godzinach • zwiększa trwałość wykończenia.
Główne zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego • nakładać farbę z dodatkiem Owatronu® E-B na przygotowane podłoża z tendencją do kredowania się (pokryte emulsją lub farbą olejną); farbę kredową; ścianę murowaną lub zwietrzałą okładzinę azbestową • idealnie nadaje się do ponownego malowania kredującej się okładziny aluminiowej, sklejki lub płyt wiórowych i płyt cementowych • stosować jako dodatek do farb przeznaczonych do użytku wewnętrznego i zewnętrznego oraz podkładów do drewna...
Dane techniczne	<p>Klasyfikacja: nie dotyczy Barwa i zapach: kremowo biały o delikatnym zapachu rozpuszczalnika Żywica: akrylowa/ alkidowa Rozpuszczalnik: woda Ciężar właściwy (w 20°C): 0,953 +-0,01 Stan fizyczny: pół płynny Zawartość substancji stałych: nie dotyczy Połysk: nie dotyczy pH: nie dotyczy Temperatura zapłonu: > 63C Czasy schnięcia: zgodnie z wytycznymi producenta farby. Stosowany samodzielnie 24-48h. Dostępne pojemności: 1l , 2,5 l , 10l Czas przydatności: min. rok w zamkniętym opakowaniu LZO: wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/h) 750 g/l (2010). Ten produkt zawiera nie więcej niż 220 g/l.</p>
Przygotowanie powierzchni	Przygotuj podłoża zgodnie z instrukcją zamieszczoną na puszcze z farbą. Usuń wszelkie luźne i łuszczące się materiały. W przypadku wystąpienia pleśni umyj powierzchnię środkiem odkażającym (np. roztworem fungicydu lub mieszaną wody i wybielacza chlorowego w proporcjach 1:1 (odczekaj 15 minut, aż roztwór osiadzie), dokładnie spłucz i pozostaw do wyschnięcia. Upewnij się, że przeznaczone pod malowanie powierzchnie są czyste, suche i pozbawione zabrudzeń, tłuszczu, osadów itd.
Narzędzia aplikacji	pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny lub HVLP

Dobre praktyki podczas aplikacji	Przykryj wszystkie przedmioty, których nie chcesz pokryć farbą. Nakładaj produkt w temperaturze od 5°C do 35°C. Nie zapomnij rozmieszczać niewielkiej ilości OWATROLU® E-B z farbą, by sprawdzić ich kompatybilność.																									
Nakładanie	<p>Dodaj OWATROL® E-B do farby w zalecanej proporcji. Wymieszaj farbę dokładnie i wlej ją do wanienki malarskiej lub dużego pojemnika. Mieszaj do momentu, w którym farba i OWATROL® utworzą jednolitą masę. Jeśli farba zgęstnieje, dodaj wystarczającą ilość wody, by przywrócić jej wyjściową konsystencję (ok. 10% objętości). Nałóż mieszankę OWATROLU® z farbą. Pozostaw do wyschnięcia. Nałóż kolejne warstwy farby nie zawierającej OWATROLU® E-B. Uwaga: Nie nakładaj kolejnych warstw farby dopóki mieszanka OWATROLU® E-B z farbą jest miękka lub lepka w dotyku.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">Wytyczne dotyczące mieszania OWATROLU® E-B</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Powierzchnie niepomalowane</td> <td>stabilne</td> <td>30% E-B objętościowo (1 część E-B – 3 części farby)</td> </tr> <tr> <td>porowate i kreuujące się</td> <td>50% E-B objętościowo (1 część E-B – 2 części farby)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Upřednio pomalowane powierzchnie</td> <td>stabilne</td> <td>25% E-B objętościowo (1 część E-B – 4 części farby)</td> </tr> <tr> <td>stabilne, upřednio pokryte krzemianem lub żywicą Pliolite</td> <td>30% E-B objętościowo (1 część E-B – 3 części farby)</td> </tr> <tr> <td>kreuujące się</td> <td>50% E-B objętościowo (1 część E-B – 2 części farby)</td> </tr> <tr> <td>pokryte lakierem</td> <td>10% E-B objętościowo (1 część E-B – 10 części farby)</td> </tr> <tr> <td>Niestabilne lub w złym stanie</td> <td></td> <td>50% E-B objętościowo (1 część E-B – 2 części farby)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Szczególnego rodzaju powierzchnie</td> <td>Drewniane</td> <td>50% E-B objętościowo (1 część E-B – 2 części farby)</td> </tr> <tr> <td>Nieporowate: tworzywa sztuczne, szkło, papier kryty winylem</td> <td>10% E-B objętościowo (1 część E-B – 10 części farby)</td> </tr> </table> <p>Powyższe instrukcje mają charakter wyłącznie orientacyjny. Ilość E-B, którą należy zmieszać z farbą zależeć będzie od warunków aplikacji, tekstury podłoża itd. Nałóż mieszankę OWATROLU® E-B z farbą zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta farby.</p>	Wytyczne dotyczące mieszania OWATROLU® E-B			Powierzchnie niepomalowane	stabilne	30% E-B objętościowo (1 część E-B – 3 części farby)	porowate i kreuujące się	50% E-B objętościowo (1 część E-B – 2 części farby)	Upřednio pomalowane powierzchnie	stabilne	25% E-B objętościowo (1 część E-B – 4 części farby)	stabilne, upřednio pokryte krzemianem lub żywicą Pliolite	30% E-B objętościowo (1 część E-B – 3 części farby)	kreuujące się	50% E-B objętościowo (1 część E-B – 2 części farby)	pokryte lakierem	10% E-B objętościowo (1 część E-B – 10 części farby)	Niestabilne lub w złym stanie		50% E-B objętościowo (1 część E-B – 2 części farby)	Szczególnego rodzaju powierzchnie	Drewniane	50% E-B objętościowo (1 część E-B – 2 części farby)	Nieporowate: tworzywa sztuczne, szkło, papier kryty winylem	10% E-B objętościowo (1 część E-B – 10 części farby)
Wytyczne dotyczące mieszania OWATROLU® E-B																										
Powierzchnie niepomalowane	stabilne	30% E-B objętościowo (1 część E-B – 3 części farby)																								
	porowate i kreuujące się	50% E-B objętościowo (1 część E-B – 2 części farby)																								
Upřednio pomalowane powierzchnie	stabilne	25% E-B objętościowo (1 część E-B – 4 części farby)																								
	stabilne, upřednio pokryte krzemianem lub żywicą Pliolite	30% E-B objętościowo (1 część E-B – 3 części farby)																								
	kreuujące się	50% E-B objętościowo (1 część E-B – 2 części farby)																								
	pokryte lakierem	10% E-B objętościowo (1 część E-B – 10 części farby)																								
Niestabilne lub w złym stanie		50% E-B objętościowo (1 część E-B – 2 części farby)																								
Szczególnego rodzaju powierzchnie	Drewniane	50% E-B objętościowo (1 część E-B – 2 części farby)																								
	Nieporowate: tworzywa sztuczne, szkło, papier kryty winylem	10% E-B objętościowo (1 część E-B – 10 części farby)																								
Wydajność	Nierozcieńczony OWATROL® E-B: 6 m ² na l Rzeczywisty stopień krycia zależeć będzie od metody aplikacji, rodzaju, tekstury, zniszczenia i porowatości podłoża. W przypadku produktu wymieszanego z farbą co do zasady zużywa się o 20% materiału mniej, niż gdyby farba nie została wymieszana z OWATROLEM® E-B.																									
Ograniczenia	Stosuj OWATROL® E-B z farbą wyłącznie jako pierwszą warstwę powłoki malarskiej. Nie stosuj OWATROLU® E-B z farbami z połyskiem na bazie wody, jeśli nakładana jest tylko jedna warstwa.																									
Czyszczenie	Woda z mydłem.																									
Przechowywanie	Pozostały do użycia OWATROL® E-B powinien zostać przełożony do mniejszego, szczelnie zamkniętego opakowania z tworzywa sztucznego lub szklanego pojemnika. Trzymać z dala od mrozu i wysokich temperatur.																									
Informacje ogólne	Dołożyliśmy wszelkich starań, by informacje zawarte w niniejszym opracowaniu były rzetelne i zgodne z prawdą. OWATROL International nie jest w stanie zagwarantować odpowiednich efektów, gdyż warunki aplikacji produktu pozostają poza naszą kontrolą. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać dodatkowe porady, prosimy o kontakt na adres e-mail Działu Technicznego: info@owatrol.com lub z Agentem OWATROLU na Państwa kraj. owatrol@spinex.pl Powyższe informacje są aktualne na dzień ich publikacji. Wszelkie inne produkty OWATROL wymienione w niniejszym dokumencie, powinny być stosowane zgodnie z instrukcją na etykiecie oraz charakterystyką produktu.																									
Bezpieczeństwo	Należy zapoznać się z kartą charakterystyki dostępną na www.owatrol.com i tekstem na opakowaniu. Trzymać z dala od dzieci.																									
Data wydania	Czerwiec 2017																									

* Ten sam producent

Owatrol Original jest zastrzeżonym
znakiem handlowym



Znajdź nasze rozwiązania na :
www.owatrol.com

SPINEX - STEPNIAK SP.J.

Paganiniego 3A - 02-401 WARSZAWA - Polska
www.owatrol-polska.com

OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain